**PENYELIDIKAN PERILAKU INTERAKSI KIMIAWI
LAPISAN DIAMOND FILM PAHAT KARBIDA
PADA OPERASI BUBUT KERING
BAHAN Al 6061**

Fransnazoan Sitorus

Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Asahan
E-mail: frans@una.ac.id frans.nazoanstr@yahoo.com
Hp: 0811 633 0021, 0813 7002 0021

Abstract

The purpose of the research was to characterize diamond-film coating which is used as carbide tool coating material, especially coating material (diamond-film CVD) and substrate material (WC/Co) in general approach interaction of chemically, This is related to the research which reported about the functional failure of carbide tool coating material, used in dry machinery process of non-ferro metal in the initial wear. The study on the characteristics of tool diamond-film coating was conducted through chemical interaction approaches which occurred between the working object and tool through dry machining process. Cutting condition was $v = 350$ m/min; $f = 0.15$ mm/put; $a = 1.5$ mm in Initial-wear phase ($t_c = 1.736$ min). The result of the test was abrasive wear $V_B = 0.070$ mm. Chemical load was tested through micro analysis using energy dispersive analysis X-Ray spectroscopy (EDAX), the result of the test was the distribution of diamond-film coating elements in aluminum 6061 testing material on the cutting conditions indicated that diamond-film coating material was still significant. The conclusion of the study was that by using chemical interaction approaches, was no coating delamination in diamond-film coating of carbide tool. The phenomenon of the three approaches was the gradual disappearing of a part of the volume of diamond-film coating material which layered substrate material as the result of abrasive-coating wear.

Keywords: *Diamond-Film Coatinge of CVD Carbide Tool, Chemical Interaction dan Abrasive-Coating Wear, Dry Machining*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi lapisan diamond-film yang digunakan sebagai bahan pelapis pahat karbida khususnya bahan pelapis (diamond-film CVD) dan bahan substrate (WC/Co) pada umumnya through approach interaction of chemically, sehubungan dengan adanya laporan penelitian perihal kegagalan fungsi dari bahan pelapis pahat karbida yang digunakan pada proses pemotongan kering bahan non-ferro metal pada awal proses pemotongan berlangsung (initial wear). Kajian karakteristik lapisan diamond-film pahat dilakukan melalui pendekatan interaksi secara Kimiawi yang terjadi antara bahan benda kerja dan pahat melalui proses pemotongan kering. Kondisi pemotongan yaitu $v = 350$ m/min; $f = 0.15$ mm/put; $a = 1.5$ mm pada fasa Initial-wear ($t_c = 1.736$ min). Hasil pengujian diperoleh keadaan Aus-abrasive $V_B = 0.070$ mm. Uji interaksi kimiawi dilakukan melalui analisa mikro menggunakan energy dispersive analysis X-Ray spectroscopy (EDAX), hasil pengujian diperoleh sebaran unsur pelapis diamond-film pada bahan uji Aluminium 6061 terhadap kondisi pemotongan diperoleh keadaan unsur material pelapis diamond film masih signifikan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pendekatan interaksi secara kimiawi, tidak ditemukan peristiwa pengelupasan lapisan diamond-film pahat karbida, fenomena yang terjadi terhadap pendekatan yang dilakukan adalah peristiwa hilang bertahapnya sebagian volume material pelapis diamond-film yang melapisi material substrate akibat Aus pengikisan lapisan (abrasive-coating wear).

Kata kunci: *Lapisan Diamond-film CVD Pahat Karbida, Interaksi Kimiawi dan Aus Pengikisan Lapisan, Dry Machining*

1. Pendahuluan

Pahat karbida mendominasi aplikasi modern pada industri pengerjaan logam dan menjadi pilihan terbaik untuk proses pemotongan logam. Pahat karbida telah terbukti menghasilkan kriteria hasil pemotongan terbaik terutama pada proses pemotongan bubut [1-2].

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, maka untuk maksud meningkatkan performa serta resistensi aus pahat, pahat karbida dapat semakin ditingkatkan performanya melalui proses pelapisan. Pada teknologi pelapisan pahat tersebut, fungsi utama material pelapis adalah sebagai pelumas padat yang berfungsi untuk mereduksi gesekan dan panas tergenerasi selama proses pemotongan [3-4].

Pada teknologi pelapisan pahat pemotong tersebut, fungsi utama dari material pelapis adalah sebagai pelumas padat yang berfungsi untuk mereduksi gesekan dan panas tergenerasi selama proses pemotongan [5]. Dari kinerja tersebut jelas merupakan kerja dari bahan pelapis yang terbukti tangguh mereduksi pertumbuhan aus tepi, aus kawah dan aus yang diakibatkan oleh reaksi kimiawi antara benda kerja dan pahat. Banyak jenis metode proses rekayasa pelapisan pahat (coating), namun metode pelapisan yang paling berkembang saat ini adalah metode CVD (chemical vapour deposition) dan metode PVD (physical vapour deposition).

Untuk lebih mendapat informasi yang komprehensif tentang kinerja bahan pelapis pahat karbida yang banyak digunakan pada industri pemotongan logam khususnya untuk memproduksi produk-produk berbahan dasar aluminium, perlu dilakukan kajian terkait kinerja lapisan pahat karbida, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian [6], yang melaporkan bahwa performa bahan pelapis/lapisan pada pahat karbida berlapis tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan ketika digunakan pada operasi frais bahan non-ferro metal. Dalam laporannya menyimpulkan bahwa terjadi ragam aus yang baru dan dinamakan dengan pengelupasan pelapis (coating delamination). Hasil penelitian [6], mereka mendapati bahwa lapisan-lapisan dari bahan pelapis yang digunakan untuk melapisi dari material inti (substrate) pahat karbida terkelupas pada saat proses pemotongan logam non-ferro berlangsung, mereka melaporkan secara rinci bahwa lapisan tersebut terkelupas pada saat awal proses pemotongan atau pada saat awal terjadinya aus (initial wear).

Pengelupasan lapisan (coating delamination) adalah mekanisme keausan pahat yang dapat disebabkan oleh beban Mekanik (impact), beban Thermal atau interaksi secara Kimiawi antara bahan benda kerja dan pahat. Pada proses aus ini, lapisan pahat yang menyelimuti bahan inti pahat (substrate) terkelupas akibat adanya tekanan/gaya potong atau

thermal maupun reaksi kimia yang bekerja pada pahat yang melebihi kemampuannya (adhesive-force) pada saat pemotongan. Jika pengelupasan terjadi, artinya lapisan pahat sama sekali tidak memiliki fungsi, maka ekspektasi penggunaan bahan pelapis pada pahat yang dimaksudkan untuk meningkatkan performa pahat dan meningkatkan produktivitas serta laju pemesinan tidak terwujud.

Objek yang dikaji pada penelitian dengan topik pemesinan kering, subjek pada penelitian ini konsentrasi pada kajian karakteristik lapisan diamond-film pahat karbida ketika digunakan untuk memotong benda kerja Aluminium paduan 6061 (non-ferro metal) pada metode pemesinan kering melalui operasi bubut. Pada penelitian ini kajian karakteristik mekanisme keausan mata pahat dilakukan melalui pendekatan interaksi secara Kimiawi yang terjadi antara bahan benda kerja dan pahat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi lapisan film diamond yang digunakan sebagai bahan pelapis pahat karbida dari dan interaksi kimiawi antar bahan benda kerja dan bahan pahat, khususnya bahan pelapis (diamond film) dan bahan substrat (WC/Co) pahat karbida pada umumnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi dunia akademik dan industri pemotongan logam pada umumnya serta bagi peneliti pada khususnya, adapun manfaat tersebut adalah guna memberi kontribusi pada penyediaan data dan informasi perencanaan proses bubut kering bahan *non ferro metal*, khususnya informasi karakteristik lapisan diamond-film yang digunakan sebagai bahan pelapis pahat.

2. Studi Literatur

Pemesinan Kering

Pada konsep pemesinan kering cairan pemotong tidak lagi digunakan dalam jumlah yang besar bahkan jika mungkin ditiadakan sama sekali [3]. Usaha untuk mengurangi penggunaan cairan pemotongan (cutting fluid) pada proses pemotongan logam terus dilakukan berdasar pada ekologi, kesehatan dan ekonomi [9].

Fenomena kegagalan pahat serta penggunaan cairan pemotongan pada pengerjaan pemotongan logam adalah masalah yang telah banyak mendapat perhatian untuk dikaji, karena dalam kaitannya sangat berpengaruh terhadap kekasaran permukaan, geometri, mekanisme aus serta umur pahat hasil pemesinan [9].

Karakteristik Terminologi Proses Bubut

Membubut merupakan salah satu operasi pemesinan yang paling umum dan banyak ditemui pada industri pemotongan logam. Pada proses ini benda kerja yang dicekam pada *chuck* berotasi pada

sumbu, sedang pahat sebagai alat potong bergerak translasi menyayat benda kerja sepanjang sumbu benda kerja atau terhadap diameternya. skematis dari sebuah proses bubut dimana putaran poros utama (n), pemakanan (f) dan kedalaman potong (a), seperti terlihat pada gambar 1.

Sumber: Kalpakjian and Schmid, (2006)

Gambar 1. Skematis Proses Bubut

Elemen dasar pada proses bubut diketahui berdasarkan Gambar 2 berikut ini :

1. Kecepatan potong (cutting speed): v (m/min)
2. Kecepatan makan (feeding speed): Vf (mm/min)
3. Kedalaman potong (depth of cut): a (mm)
4. Waktu pemotongan (cutting time): t_c (min)
5. Laju pembuangan geram (material removal rate): Z (cm³/min).

Sumber: Kalpakjian, (2003).

Gambar 2. Proses Bubut

Geometri benda kerja:

do = diameter awal (mm)

dm = diameter akhir (mm)

lt = panjang pemesinan (mm)

Geometri pahat:

kr = sudut potong utama (o)

γ_o = sudut geram (o)

Kondisi pemesinan

a = kedalaman potong

$$a = \frac{d - d_1}{2} \text{ (mm)} \quad (2.1)$$

f = pemakanan (mm/putaran)

N = putaran poros utama (rpm)

Dengan diketahuinya besaran-besaran diatas, sehingga kondisi pemotongan dapat diperoleh sebagai berikut:

Laju pemotongan

$$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1} \quad (2.2)$$

Dimana

d = diameter rata-rata

$$d = \frac{d + d_1}{2} \text{ (mm)} \quad (2.3)$$

Laju pemakanan

$$vf = f \cdot N \text{ (mm/min)} \quad (2.4)$$

Waktu pemotongan

$$tc = \frac{lt}{v} \text{ (min)} \quad (2.5)$$

Bahan Pahat

Prinsip dasar pemesinan adalah kemampuan ketangguhan (toughness) pahat terhadap benda kerja. Banyak perkembangan pada bahan pahat guna untuk semakin meningkatkan kemampumesinan, dimana geometri dan bahan pahat merupakan hal yang perlu di pertimbangan. Syarat bahan pahat yang harus dipenuhi mencakup: kekerasan, ketangguhan, rendah sifat adhesi, rendah penyerapan dan tahan aus.

Pelapisan Pahat

Salah satu fungsi utama dari lapisan (coated) adalah untuk meningkatkan kinerja dari pahat tersebut [5]. Tingkat pelapisan pahat karbida yaitu *single layer*, *two layer* dan *multilayer* [13]. Banyak jenis metode proses rekayasa pelapisan (coating) permukaan bahan yang bertujuan untuk menambah kekerasan, tahan korosi dan tahan terhadap keausan [17], diantaranya metoda evaporasi, chemical vapour deposition (CVD), physical vapour deposition (PVD), karburasi, nitridasi, implantasi ion, industri listrik dan sputtering, tipe Pelapisan Film Diamond CVD dapat dilihat pada Gambar 3.

Metode CVD menghasilkan ikatan yang lebih kuat dibanding dengan metode PVD [13]. Pada metode CVD, beberapa jenis gas bereaksi sehingga menghasilkan padatan yang kemudian terdepositasi diatas substrate. Reaksi kimia dalam deposisi CVD dapat diungkapkan seperti persamaan $AB_{gas} + CD_{gas}$

$AC_{padatan} + BD_{gas}$, terjadinya reaksi kimia yang merupakan ciri metode CVD [18]. Dalam proses ini reaksi berlangsung pada suhu tinggi. Padatan (film) yang dihasilkan terdepositasi diatas substrate yang dipanaskan.

Sumber: E. Uhlmann (1)*, J. Koenig, (2009).

Gambar 3. Tipe Pelapisan Film Diamond CVD

Karakteristik Kegagalan Pahat

Efek kegagalan pahat ditinjau dari performa secara teknik yaitu berkaitan dengan konsekuensi menurunnya akurasi dimensi, meningkatnya kekasaran permukaan, meningkatnya suhu

pemotongan, besarnya gaya potong, getaran yang meningkat, menurunnya efisiensi produksi dan meningkatnya ongkos produksi. Karakteristik kegagalan pahat dan mekanismenya dapat menyebabkan umur pahat berakhir lebih cepat (premature end), pada Gambar 4. berikut dapat dilihat ragam bentuk kegagalan pahat.

Sumber: ISO 3685 (1993); J. Hu, et.al, (2008)

Gambar 4. Ragam bentuk kegagalan pahat

1. Aus (wear)
Aus (wear) di karakteristik:
 - a. Aus Tepi (flank wear)
 - b. Aus Kawah (crater wear)
2. Deformasi Plastik (plastic deformation)
3. Patah Rapuh (brittle fracture)
Patah rapuh pahat diklasifikasikan atas:
 - a. Penyerpihan (chipping):
 - b. Aus takikan (notch wear):
 - c. Retak (cracking):
 - d. Aus ujung pahat (nose wear):

Kriteria kegagalan adalah apabila terjadi Aus tepi (VB) dan berulang pada kecepatan potong yang berbeda terhadap fungsi waktu. Batas keausan tepi pahat adalah 0.3 mm pada waktu pemotongan tidak kurang dari 5 menit [18], pada Gambar 5. menjelaskan besar pertumbuhan Aus tepi (VB) berulang terhadap fungsi waktu.

Sumber: Boothroyd & Kinght 1989

Gambar 5. Kurva kedalaman aus sisberulang terhadap fungsi waktu

4. Pengelupasan Lapisan (coating delamination)

Pengelupasan lapisan (coating delamination) merupakan kejadian hilangnya bagian pahat dalam bentuk lapisan dari permukaan pahat. Secara substantif dinyatakan bahwa adalah peristiwa kepindahan lokal atau peeling material untuk

membuka substrate pahat, bentuk pengelupasan pelapis pada Gambar 6.

Sumber: Nouari dan Ginting, (2006).

Gambar 6. Pengelupasan Lapisan

3. Metode

Bahan

Penelitian ini menggunakan bahan uji Aluminium 6061 AlMg1SiCu, berbentuk billet, dengan panjang 220 mm dan diameter 132 mm. Material ini dipilih karena material ini sangat aplikatif dan biasa terdapat pada: perangkat-perangkat penerbangan, armada laut, piston, piston rem serta aplikasi lainnya [15]. Benda kerja terdapat pada Gambar 7. Komposisi kimia dan kekerasan material ini dapat dilihat sebagaimana tertera pada Tabel 1. dan Tabel 2. berikut ini.

Tabel 1. Komposisi kimia bahan Al 6061 AlMg1SiCu

Al (%)	Si (%)	Fe (%)	Cu (%)	Mn (%)	Mg (%)	Zn (%)	Cr (%)	Ni (%)	Ti (%)	Ca (%)
98.1	0.577	0.001	0.163	0.034	0.929	0.050	0.089	0.002	0.011	0.004
Pb (%)	Sn (%)	V (%)	Bi (%)	Zr (%)	Ga (%)	Co (%)	Hg (%)	In (%)	Sb (%)	La (%)
0.001	0.002	0.009	0.003	0.001	0.007	0.002	0.002	0.003	0.010	0.001

Sumber: Lab. Pengujian Bahan, Unimed. (2014).

Tabel 2. Kekerasan bahan Al 6061 AlMg1SiCu

Material	Test I	Test II	Test III	HRB
Aluminium 6061 AlMg1SiCu	53.0	53.5	53.0	53.3

Gambar 7. Bahan benda uji Al 6061

Pahat potong

Pahat pemotong yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis karbida berlapis diamond film (single layer). Menurut berpengenal standard ISO klasifikasi N10 maka pahat ini digunakan untuk bahan non ferro metal. Bentuk dan ukuran sesuai

standar ISO yaitu DCGX 11 T3 04-AL 1810. spesifikasi teknis dapat dilihat pada Tabel 3. dan Gambar 8, berikut ini.

Tabel 3. Sifat pahat karbida ISO-N10 DCGX 11 T3 04-AL 1810

Komposisi				94 % WC 6 % Co			
Coating Thickness (µm)	Grain Size (µm)	Hardness (HV)	Coating Specification	Radius Nose (mm)	Max Dept of Cut (mm)	Max Cutting Speed (V=m/min)	Max Feeding (mm)
6.0	1.4-2.5	1710	Diamond-film CVD	0.4	1.5	2000	0.2

Sumber: Sandvik Corromant, (2012).

Gambar 8. Pahat dan Geometri ISO-N10 DCGX 11 T3 04 AL 1810

Pemegang pahat (tool-holder)

Pemegang pahat yang digunakan adalah jenis SDJC R-S 2020K 11 (93°) yang dikhususkan untuk proses bubut dan dapat dilihat pada gambar 9.

Gambar 9. Pemegang pahat dan Geometri jenis SDJC R-S 2020K 11

Alat

Portable dan Rockwell hardness tester

Untuk mengetahui nilai kekerasan bahan uji, benda uji diperiksa terlebih dahulu menggunakan *Portable hardness tester* yang kemudian pengujian dibandingkan dengan hasil pengukuran kekerasan menggunakan *Rockwell hardness tester* untuk mendapatkan validasi data, spesifikasi data teknis dan pemeriksaan kekerasan benda uji dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Portable hardness test TH160 dan Rockwell hardness test TH500

Foundry Master

Untuk mengetahui prosesntase besaran kandungan unsur pada bahan uji, dilakukan pengujian komposisi menggunakan mesin *Foundry Master*, seperti yang terlihat pada gambar 11. berikut ini

Gambar 11. Pemeriksaan data komposisi benda uji

Mesin Bubut

Pemesinan dilakukan menggunakan mesin bubut CD 6260-C, spesifikasi data teknis sebagaimana dilihat pada Gambar 12 berikut.

Gambar 12. Mesin bubut CD 6260-C

USB Digital Microscope

Untuk mengambil data gambar keausan awal pahat yang terjadi setelah proses pemesinan digunakan USB Digital Microscope Cameras, lensa dual Axis 27x/WO=8mm dan 100x/WO= 2mm micro-scope le lense. USB digital microscope dapat dilihat pada, Gambar 13. berikut ini.

Gambar 13. USB digital microscope

Scanning Electron Microscope (SEM)-Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)

Scanning electron microscope (SEM), electron microscope mempunyai perbesaran sampai 20 ribu kali, elektron digunakan sebagai pengganti cahaya. SEM digunakan untuk studi detail arsitektur permukaan sel (struktur renik lainnya), obyek diamati secara tiga dimensi. Topografi pahat maupun mikrostrukturnya dan untuk menganalisa permukaan dan tekstur (kekerasan, reflektivitas) termasuk morfologi dan komposisi digunakan *energy dispersive spectroscopy* (EDS). Peralatan SEM-EDS serta spesifikasi dari peralatan *scanning electron microscope* (SEM) merk HITACHI dengan Tipe BSE Compo adalah sebagai berikut: dapat dilihat pada Gambar 14. berikut ini.

Gambar 14. Scanning electron microscopy (SEM-EDS) TM-3000

Rancangan Kegiatan Penelitian

Setup Pemesinan

- Menyiapkan peralatan pengambilan data diantaranya:
 - Mesin bubut konvensional CD 6260-C serta menyiapkan pahat insert karbida un-coated dan berlapis diamond-film.
 - Pemegang pahat/tool holder.
 - Bahan uji Al 6061.
 - USB digital mikroskop.
- Memeriksa kondisi mesin yang harus benar-benar kaku dan tidak speeling.
- Menyesuaikan diameter benda uji pada putaran mesin (rpm) mesin bubut CD 6260-C.
- Memulai langkah pemesinan dengan menentukan putaran mesin (rpm), pemakanan (f) dan kedalaman potong (a).
- Menjalankan mesin sesuai kondisi pemotongan.
- Mengambil data awal mode aus dengan USB digital microscope dengan cara sbb:
 - Setelah pemesinan dilakukan dengan panjang pemesinan (lt) sesuai dengan benda kerja maka pahat diletakkan diatas plestisin.
 - Mengatur focus sampai gambar keausan pahat terlihat jelas.
 - Capture gambar buka di file desktop.

Uji Pengaruh Reaksi Kimiawi

- Mekanisme Pengujian Reaksi Kimiawi
-

Pengujian pada aspek pengaruh akibat adanya reaksi kimia yang mengakibatkan terjadinya

kegagalan pahat berupa pengelupasan pelapis/lapisan pada pahat, maka untuk menganalisa digunakan scanning electron microscope (SEM) dan energy dispersive spectroscopy (EDS). Sebagai langkah awal, pahat hasil pemesinan difoto terlebih dahulu SEM dengan tujuan untuk mengetahui mode dan besaran kegagalan pahat yang terjadi dan menentukan titik analisa spectrum yang akan dianalisa, kemudian dilanjutkan menggunakan energy dispersive analysis by X-Ray spectroscopy (EDAX) dengan tujuan untuk mengetahui sebaran unsur pada titik spectrum analisis.

3. Metode Analisa Reaksi Kimiawi

Analisa mekanisme terjadinya kegagalan pahat berupa pengelupasan lapisan/pelapis berdasarkan hasil analisis mikro menggunakan SEM dan X-Ray/EDAX. Pembuktian melalui analisa X-Ray/EDAX dapat membuktikan tentang adanya pengaruh reaksi kimiawi yang terjadi sebagai penyebab kegagalan fungsi lapisan pahat karbida berlapis diamond-film.

Diagram Alir Penelitian

Tahapan-tahapan proses penelitian ini digambarkan kedalam diagram alir penelitian diperlihatkan pada Gambar 15.

Gambar 15. Diagram alir penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

Pahat Karbida Un-coated

Adapun hasil uji pahat karbida un-coated pemesian bahan uji Al 6061 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil uji pahat karbida un-coated pemesian bahan uji Al 6061

v (m/min)	f (mm/put)	a (mm)	d (mm)	n (rpm)	lt (mm)	t _c (min)	VB (mm)
350	0.15	1.5	132	845	55	0.434	0.000
350	0.15	1.5	132	845	110	0.868	0.020
350	0.15	1.5	132	845	165	1.302	0.030
350	0.15	1.5	132	845	220	1.736	0.050
350	0.15	1.5	132	845	275	2.170	0.060
350	0.15	1.5	132	845	330	2.604	0.070
350	0.15	1.5	132	845	385	3.037	0.073
350	0.15	1.5	132	845	440	3.471	0.079
350	0.15	1.5	132	845	495	3.905	0.086
350	0.15	1.5	132	845	550	4.339	0.088
350	0.15	1.5	132	845	605	4.773	0.091
350	0.15	1.5	132	845	660	5.207	0.100

Gambar 16. Penampang pahat karbida un-coated *original*

Pahat karbida un-coated *original* dengan komposisi material inti (substrate) yaitu: WC= 94 % dan Co= 6 %. Pahat karbida un-coated didesain khusus untuk pemesian bubut dengan data rekomendasi pemotongan yaitu mampu melakukan pemotongan kecepatan (v) hingga 2000 m/min dengan kedalaman potong (a) hingga 1.5 mm dan pemakanan (f) hingga 0.20 mm/put.

Gambar 17. Aus tepi pahat karbida un-coated, bahan uji Al 6061, kondisi: v= 350 m/min; t_c= 5.207 min; V_B= 0.100 mm.

Gambar 18. Kurva 3 fasa pertumbuhan Aus tepi, bahan Al 6061 Kondisi: v= 350 m/min; f= 0.15 mm/rad; a= 1.5 mm.

Gambar 17 dan Gambar 18 pada pemesian bahan uji Al 6061, menjelaskan keausan pahat dan kurva 3 fasa laju pertumbuhan Aus tepi, Terhadap hasil pengukuran Aus tepi pahat ditetapkan masih dalam batas toleransi Aus pahat yaitu: V_B>0.3 mm (dibawah V_{Bmax}) dalam waktu pemotongan tidak kurang 5 min, [18].

Pahat Karbida Berlapis Diamond-Film

Hasil uji pahat karbida berlapis diamond-film pemesian bahan Al 6061 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil uji pahat karbida berlapis diamond-film pemesian bahan Al 6061

v (m/min)	f (mm/put)	a (mm)	d (mm)	n (rpm)	lt (mm)	t _c (min)	VB (mm)
350	0.15	1.5	132	845	55	0.434	0.000
350	0.15	1.5	132	845	110	0.868	0.035
350	0.15	1.5	132	845	165	1.302	0.051
350	0.15	1.5	132	845	220	1.736	0.096
350	0.15	1.5	132	845	275	2.170	0.164
350	0.15	1.5	132	845	330	2.604	0.194
350	0.15	1.5	132	845	385	3.037	0.229
350	0.15	1.5	132	845	440	3.471	0.254
350	0.15	1.5	132	845	495	3.905	0.269
350	0.15	1.5	132	845	550	4.339	0.284
350	0.15	1.5	132	845	605	4.773	0.313
350	0.15	1.5	132	845	660	5.207	0.420

Gambar 19. Kurva pertumbuhan Aus tepi pahat, bahan uji Al 6061 Kondisi: v= 350 m/min; f= 0.15 mm/rad; a= 1.5 mm; t_c= 5.207 min dan V_B= 0.420 mm.

Tabel 6. Hasil uji pahat berlapis diamond film, bahan uji Al 6061 fasa Initial-wear

v (m/min)	f (mm/put)	a (mm)	d (mm)	n (rpm)	lt (mm)	t _c (min)	VB (mm)
350	0.15	1.5	132	845	220	1.736	0.070

Gambar 20. Pahat karbida berlapis diamond film *original*.

Gambar 20, adalah pahat karbida berlapis diamond film *original* dengan komposisi material inti (substrate) WC= 94% dan Co= 6% dan material pelapis tunggal diamond-film single layer (6 µm).

Pahat ini di desain khusus untuk pemessinan bubut dengan data rekomendasi pemotongan yaitu mampu melakukan pemotongan kecepatan (V) hingga 2000 m/min dengan kedalaman potong (a) hingga 1.5 mm dan pemakanan (f) hingga 0.20 mm/put

Gambar 21. Aus abrasif (initial-wear) pahat karbida berlapis diamond film bahan uji Al 6061. Kondisi: v= 350 m/min|t_c= 1.736 min; 104.160 dtk|V_B= 0.070 mm; V_B^o= 0.000672 mm/dtk.

Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 21, besar pertumbuhan Aus pada tepi yaitu: V_B= 0.070 mm dengan percepatan aus rata-rata V_B^o= 0.000672 mm/dtk yang terjadi terhadap pahat pada fasa Initial-wear t_c= 1.736 min. Secara rinci bentuk kegagalan yang terjadi pada mata potong pahat ditetapkan sebagai Aus pengikisan (abrasive-wear), dimana besaran Aus pengikisan diukur dari puncak muka sadak mata pahat (rake face) terhadap batas bawah terjadinya Aus (wear).

Terhadap besar Aus abrasif yang terjadi masih dalam batas dibawah V_Bmax (V_B> 0.3 mm). Maka hasil penelitian terhadap pengaruh beban mekanik dapat diartikan bahwasanya pada penggunaan bahan uji Al 6061 (non-ferro metal)

mengindikasikan bahwa keadaan yaitu tidak dijumpai kegagalan pahat dalam wujud pengelupas lapisan/pelapis pahat terhadap material substrate.

Uji Pengaruh Reaksi Kimiawi

Analisa lapisan diamond-film pahat bahan uji Al 6061 AlMg1SiCu

Tabel 7. Distribusi besaran unsur lapisan diamond-film pada V= 350 m/min

Element	Weight %	Atomic %	Keterangan
Spectrum-1			
Carbon	99.113	99.854	Unsur lapisan/pelapis
Cobalt	0.626	0.129	(diamond film)
Tungsten	0.260	0.017	signifikan
Spectrum-2			
Carbon	99.947	99.997	Unsur lapisan/pelapis
Tungsten	0.260	0.003	(diamond film)
			signifikan

Pada Gambar 22^a. dan Tabel 7, pada spec-1, hasil dari analisa energy dispersive spectroscopy (EDS) didapati besar sebaran unsur pelapis/lapisan diamond-film (carbon) terdeteksi signifikan hingga mencapai 99.854, sehingga dapat diartikan bahwasanya pada daerah kritis terjadinya kegagalan pahat (abrasive-wear) yang terdeteksi diketahui adalah material unsur pelapis diamond-film yang masih berwujud keadaanya dan masih konsisten melapisi material substrate pahat.

Gambar 22. Daerah analisa: [a] Spec -1; [b] Spec -2, Penyelidikan unsur lapisan pahat bahan uji Al-6061. Kondisi V= 350 m/min|f= 0.15 mm/rad|a= 1.5 mm|t_c= 1.736 min; 104.160 dtk|V_B= 0.070 mm.

Sementara itu, Pada Gambar 22^b dan Tabel 7. Spec-2, dapat diuraikan hasil dari analisa energy dispersive spectroscopy (EDS) menunjukkan besar sebaran unsur pelapis diamond-film (carbon) terdeteksi signifikan dan utuh hingga mencapai prosentase 99.997%, sehingga dapat diartikan

bahwasanya daerah analisa pada spec-2 adalah material unsur pelapis diamond-film sepenuhnya dan tidak terpengaruh oleh unsur-unsur lainnya yang merusak struktur lapisan diamond-film pahat.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang diperoleh dari pengujian pada pendekatan pengaruh interaksi secara *Kimiawi* yang terjadi antara bahan benda kerja dan pahat merupakan jawaban dari tujuan khusus, dimana hasil analisa terhadap pengujian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Karakteristik kegagalan pahat berupa pengelupasan pelapis/lapisan diamond-film pahat karbida berlapis tidak ditemukan pada operasi bubut kering bahan uji tingkat kekerasan 53.3 HRB. Kegagalan pahat yang terjadi ditemukan Aus pengikisan (abrasive-wear) sebesar $V_B = 0.070$ mm. dengan percepatan Aus rata-rata $V_B^0 = 0.000672$ mm/s.

Pengujian pengaruh interaksi *Kimiawi*

- a. Hasil analisa distribusi besaran sebaran unsur pelapis (diamond-film) yang dianalisa pada spec-1 terdeteksi signifikan mencapai 99.854 % dan pada spec-2 menunjukkan besaran sebaran unsur terdeteksi signifikan dan utuh hingga mencapai prosentase 99.997%, Dikarenakan melalui hasil identifikasi distribusi unsur pada titik analisa pada spec-1 dan spec-2 diketahui adalah material unsur pelapis diamond-film yang masih berwujud utuh keadaanya dan masih konsisten melapisi material substrate, maka disimpulkan tidak adanya indikasi telah terjadi pengelupasan lapisan/pelapis pahat terhadap material substrate diamond-film pahat.
- b. Hasil analisa mikrostruktur diinformasikan bahwa distribusi besaran sebaran unsur elemen pelapis (diamond-film) yang dianalisa pada spec-1, menunjukkan tidak terjadi kegagalan fungsi dari pelapis diamond-film. Hal ini dibuktikan melalui distribusi besaran unsur elemen pelapis yang dianalisa pada titik spec-1 yaitu unsur pelapis diamond-film terdeteksi signifikan 94.329% dan pada spec-2 99.992%. Dengan demikian hasil identifikasi distribusi unsur pada titik analisa spec-1 dan spec-2 tidak terlihat adanya indikasi telah terjadi pengelupasan lapisan pahat terhadap material substrate, karena diketahui unsur yang terdeteksi adalah unsur material pelapis diamond-film masih berwujud.
- c. Hasil pengujian menjelaskan bahwa distribusi unsur pelapis diamond-film pada spectrum-1 terdeteksi hanya pada besaran prosesentase 35.105% dan telah terjadi pengurangan volume

unsur material tunggal pelapis diamond-film (carbon 100 %) hingga mencapai 64.895%. Sementara itu, pada spectrum-2 didapati besar sebaran unsur pelapis diamond-film terdeteksi sangat signifikan 99.997%. Maka jika diamati fenomena sebaran unsur yang terjadi pada spec-1 dan spec-2 pada titik analisa disimpulkan tidak terjadi peristiwa pengelupasan lapisan (coating delamination) diamond-film pahat, melainkan telah terjadi Aus pengikisan lapisan (abrasive coating wear) dikarenakan prosentase jumlah unsur material pelapis diamond-film telah berkurang drastis hingga lebih dari 50% atau dengan kata lain keberadaan unsur lapisan/pelapis diamond-film pahat sudah tidak berwujud sempurna lagi. Peristiwa terjadinya Aus pengikisan lapisan (abrasive coating wear) pada kecepatan potong yang rendah (temperatur rendah) dikarenakan unsur material ferro (Fe) belum bereaksi terhadap unsur substrate pahat (WC/Co) sehingga tidak menyebabkan reaksi kimia yang menghasilkan karbon, karena ferro (Fe) tidak akan bereaksi dengan lapisan diamond-film (carbon) pahat.

- d. Hasil penelitian diinformasikan bahwasanya fenomena distribusi sebaran unsur yang terjadi pada daerah analisa spec-1 menjustifikasi sudah hilangnya sebahagian volume pelapis diamond-film yang melapisi material substrate, dikarenakan keberadaan unsur lapisan diamond-film (carbon) pahat sudah tidak berwujud sempurna yaitu dengan prosentase hanya sebesar 67.573%. Sementara itu pada spec-2 didapati besar sebaran unsur pelapis diamond-film (carbon) terdeteksi sangat signifikan hingga mencapai 95.698%. Jika diamati fenomena sebaran unsur yang terjadi pada spectrum-1 dan spectrum-2 pada titik analisa disimpulkan juga tidak terjadi peristiwa pengelupasan lapisan/pelapis (coating delamination) diamond-film pahat, melainkan telah terjadi Aus pengikisan lapisan (abrasive coating wear) dikarenakan prosentase jumlah unsur material pelapis diamond-film telah berkurang hingga lebih dari 30 %, dengan kata lain keberadaan unsur lapisan/pelapis diamond-film pahat sudah tidak berwujud sempurna lagi. Sebab terjadinya peristiwa Aus pengikisan lapisan (abrasive coating wear) pada peningkatan kecepatan potong (temperatur tinggi), adalah pengaruh unsur material ferro (Fe) akan bereaksi terhadap unsur substrate pahat (WC/Co) sehingga dimungkinkan menyebabkan reaksi kimia yang menghasilkan karbon hasil pembakaran (thermal), karena ferro (Fe) akan bereaksi dengan unsur Tungsten (WC) dan unsur Cobalt (Co) material substrate pada temperatur tinggi.

Daftar Pustaka

- [1] Jhon A.Schey, 2009, *Proses Manufaktur "Introduction to Manufaktur Processes"* Edisi ketiga".
- [2] Armansyah Ginting, 2004, *Analisa Pembentukan Serpihan Terhadap Kegagalan dan Mekanisme Aus Pahat Karbida pada pembubutan kering Aluminium 6061-T6*.
- [3] Sreejith, and Ngoi, B.K.A., 2000, *Dry machining, machining of the future*. J.
- [4] Schulz, E. Abele, A. Sahm, 2001, *Material aspects of chip formation in HSC machining*, Ann. CIRP 50 (1) 45–48.
- [5] M. Fitzsimmons, V.K. Sarin, 2001, *Surf. Coat. Technol*, 158.
- [6] M. Nouari, A. Ginting, 2006, *Wear characteristics and performance of multi-layerCVD-coated alloyed carbide tool in dry end milling of titanium alloy*.
- [7] J. Hu a, Y.K. Chou, R.G. Thompson, 2008, *Nanocrystalline diamond coating tools for machining high strength Al alloys*.
- [8] Armansyah Ginting, 2003, *High Speed Machining of AISI 01 Steel With Multilayer Ceramic CVD –Coated carbide; Tool Life and Surface Integrity*, Vol 14, No. 3, Agustus-majalah IPTEK.
- [9] Seco. *Dry Machining*, (2004).
- [10] Abdeel-Aal, H.M., Nouari, M., El-Mansori, M. and Ginting, A. 2006. *Conceptual triboenergetic analysis of cutting tool protective coating delamination in dry cutting of hard-to-cut engine alloys*. Submitted to Int. J. Adv. Manuf. Technol.
- [11] U.Prabhu Arumugam, Ajay P Malshe, Stephen A Batzer, Deepak G Bhat *Study of Airbone Dust Emissionand Orocess Performance During Dry Machining of Aluminum-Silicon Alloy with PCD and CVD*
- [12] Boothroyd, G., 1975, *"Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools*, International Student Edition", McGraw–Hill, Tokyo, Japan.
- [13] Rochim T. *Teori dan teknologi permesinan*, HEDS, (1993)
- [14] ISO 3685, *"Tool-life testing with single-point turning tools"*, 1993.
- [15] Kalpakjian, S., *"Manufacturing processes for engineering materials"*, Wesley Publishing Company, USA, (2003).
- [16] Sandvik Coromant, 2012, *General Catalogue*, (2012)., *Enginerig Steel*.
- [17] Apri Nuryanto & Sutopo, 2006, *Pengaruh variasi kecepatan potong, feeding dan Kedalaman potong terhadap umur pahat hss yang dilapis aln-tin-aln*.
- [18] Manage, D.P., 1998, *Structural and Optical Characterization of Hydrogen Amorphous Carbon Thin Films*. University of Toronto: Ph.D Thesis.